

СЕЛЕКТИВНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ КАРБОНИЛЬНОЙ ГРУППЫ
 α,β -НЕНАСЫЩЕННЫХ АЛЬДЕГИДОВ НА ОСМИИ,
МОДИФИЦИРОВАННОМ ОКИСЛАМИ

Д.В.Сокольский, Н.В.Анисимова и А.К.Жармагамбетова

Институт органического катализа и электрохимии
АН КазССР, Алма-Ата.

Поступила в редакцию 26 сентября 1980

Принята к печати 19 декабря 1980

Найден способ увеличения селективности осмивого катализатора реакции гидрирования карбонильной группы α,β -ненасыщенных альдегидов путём модификации окислами (ZnO , Al_2O_3 , B_2O_3 , ThO_2 , MgO , HfO_2).

The selectivity of an osmium catalyst for hydrogenation of carbonyl groups in α,β -unsaturated aldehydes can be increased by modification with oxides (ZnO , Al_2O_3 , B_2O_3 , ThO_2 , MgO , HfO_2).

Ненасыщенные спирты широко применяются в производстве синтетического каучука в качестве пластификаторов, а также в парфюмерной промышленности. Селективное гидрирование карбонильной группы α,β -ненасыщенных альдегидов для получения ненасыщенных спиртов задача довольно сложная. Известно /1/, что в качестве катализаторов для такого процесса употребляются главным образом металлы платиновой группы, модифицированные различными катионами, сплавные катализаторы типа Ренея, катализаторы на основе окислов кадмия, цинка, алюминия, магния, меди и хрома. На осмивых катализаторах (Os/C и Os/Al_2O_3) выход ненасыщенных спиртов при повышенном давлении и температуре составляет 68–96% в зависимости от строения исходного альдегида /2,3/.

СОКОЛЬСКИЙ и др.: ГИДРИРОВАНИЕ КАРБОНИЛА

В данной работе исследовалось селективное гидрирование карбонильной группы кротонового и коричного альдегидов на осмиеевой черни, модифицированной окислами (ZnO , Al_2O_3 , ThO_2 , MgO , HfO_2) в различных растворителях при 293 К. Осмиевая чернь готовилась по методу Баландина /4/ восстановлением четырехокиси осмия борогидридом натрия.

Реакция гидрогенизации осуществлялась по известной методике /5/ с измерением потенциала катализатора во время реакции относительно каломельного электрода. Продукты реакции анализировались методом газовой хроматографии. (Хром-31, 15% ПЭГ-4000/целит 545, длина колонки 3,2 м, температура колонки – 343 К для кротонового альдегида и 423 К для коричного альдегида). Селективность процесса относительно карбонильной группы рассчитывалась по формуле:

$$S_{C=O} = \frac{\text{выход ненасыщенного спирта}}{\text{выход ненасыщенного спирта} + \text{выход насыщенного альдегида} + \text{выход насыщенного спирта}} \cdot 100\%$$

На рисунке 1 представлены кинетические и потенциометрические кривые гидрирования кротонового альдегида на осмievом катализаторе, модифицированном различными окислами в воде при 293 К. Во всех случаях после поглощения 1 моля водорода скорость реакции резко уменьшается. Начальная скорость процесса при добавлении окисла (табл.1) замедляется в сравнении с Os-чернью, что приводит к значительному возрастанию выхода кротилового спирта,

По данным хроматографического анализа продуктов реакции до поглощения 1 моля водорода (рис.2) происходит, в основном, восстановление карбонильной группы кротонового альдегида, образующийся кротиловый спирт без десорбции в объем гидрируется до бутанола. Максимальный выход ненасыщенного спирта достигается на Os-черни с добавкой окиси цинка (рис.2 а). В ряде работ отмечается высокая каталитическая активность индивидуальной окиси цинка при гидрировании карбонилсодержащих соединений /6,7/.




Рис. 1. Гидрирование кротонового альдегида ($A_{2H_2} = 200 \text{ см}^3$) в воде (25 см^3) при 293 К на Os-черни ($0,3 \text{ г}$) с различными окислами ($0,1 \text{ г}$). $1,1'$ - ($\text{Os}+\text{ZnO}$); $2,2'$ - ($\text{Os}+\text{Al}_2\text{O}_3$); $3,3'$ - ($\text{Os}+\text{B}_2\text{O}_3$); $4,4'$ - ($\text{Os}+\text{MgO}$); $5,5'$ - ($\text{Os}+\text{ThO}_2$); $6,6'$ - ($\text{Os}+\text{HfO}_2$); $7,7'$ - Os-чернь

По уменьшению селективности процесса окислы располагаются в ряд: $\text{ZnO} > \text{B}_2\text{O}_3 > \text{Al}_2\text{O}_3 > \text{MgO} > \text{HfO}_2 > \text{ThO}_2$.

Из использованных растворителей (вода, метанол, гексан) наиболее пригодным оказалась вода.

При гидрировании коричного альдегида избирательность процесса выше, выход коричного спирта составляет 98-100%. Это объясняется наличием у коричного альдегида фенильного радикала, который, оттягивая на себя π -электроны C=C- двойной связи, увеличивает реакционную способность карбонильной группы.




Рис.2. Диаграммы состава катализата гидрирования кротонового альдегида ($A_{2H_2} = 200 \text{ см}^3$) в воде (25 см^3) при 293 K на Ос-черни (0,3 г) с различными окислами (0,1 г);
 а - (Ос+ZnO); б - (Ос+Al₂O₃); в - (Ос+B₂O₃);
 г - (Ос+MgO); д - (Ос+ThO₂); е - (Ос+HfO₂)

СОКОЛЬСКИЙ и др.: ГИДРИРОВАНИЕ КАРБОНИЛА

Таблица 1

Результаты реакции гидрогенизации кротонового альдегида на Os-черни (0,3 г) с различными окислами (0,1 г)

Катализатор	$\varphi_{\text{насыщ.}}$ (мВ)	$\Delta\varphi$ (мВ)	$W_{\text{нач.}}$ (см ³ /мин)	$S_{\text{C=O}}$ (%)	Максимальный выход кротилового спирта (%)
Os-чернь	535	80	32,0	56,1	49
Os-ZnO	710	60	9,0	96,7	96
Os-B ₂ O ₃	630	80	10,0	91,4	84
Os-Al ₂ O ₃	650	80	11,0	80,3	78
Os-MgO	740	60	12,0	71,2	58
Os-HfO ₂	580	40	30,0	69,6	58
Os-ThO ₂	640	40	20	68,4	60

При введении в реакционную среду окислов-модификаторов резко изменяется механизм взаимодействия в сравнении с Os-чернью. Допустимо, что происходит частичное окисление Os за счет подвижного кислорода решетки окисла, и в катализе принимает участие система Os-OsO₂-модификатор. Введение окислов изменяет pH среды - во всех случаях потенциал насыщения выше, чем для Os-черни (табл.1). Прямой корреляции между величинами потенциалов, скоростью и селективностью процесса нет, что объясняется индивидуальными свойствами самих окислов. Все окислы способствуют повышению доли возбужденных состояний реагирующих молекул по карбонильной группе /8/, о чем говорят изменения величин селективности процесса в их присутствии /8-10/. Не исключается положительное действие окислов в активации водорода /11,12/.

Таким образом, показано, что для повышения избирательности гидрирования карбонильной группы α,β -ненасыщенных альдегидов необходимо осмисевую чернь модифицировать окислами (ZnO, Al₂O₃, B₂O₃). Выход ненасыщенных спиртов в этих условиях возрастает до 96-100%.

СОКОЛЬСКИЙ и др.: ГИДРИРОВАНИЕ КАРБОНИЛА

ЛИТЕРАТУРА

1. А.М.Сокольская: Каталитическое гидрирование и окисление, с.3-45, Наука, Алма-Ата 1969
2. P.H.Rylander, N.Himelstein, M.Kirloy: Engelhard Ind.Tech. Bull., 4, 2, 49 (1969).
3. Патент США, 3655777, (1972).
4. Б.Д.Полковников, А.А.Баландин, А.М.Табер: в кн. Каталитические реакции в жидкой фазе, с.25, Наука, Алма-Ата 1963.
5. Д.В.Сокольский: Гидрирование в растворах, Издательство Акад. наук КазССР, Алма-Ата 1962.
6. Н.В.Близняк, В.Г.Черкаев: в кн. Каталитические реакции в жидкой фазе, с. 161, Наука, Алма-Ата 1963.
7. Е.Хабер, Х.Садовска: Тезисы докладов Всесоюзной конференции по механизму каталитических реакций, с. 215-221, Наука, Москва 1978.
8. А.Н.Орлов, С.С.Гагарин, И.К.Колчин, В.И.Лыгин: Кинет. катал., 14, 5, 1228 (1973).
9. Л.Я.Марголис, М.Ю.Кутырев, А.А.Фирсова, О.С.Морозова, А.А.Кадушин, Дж.Келкс: Кинет. катал., 20, 3, 74 (1979).
10. О.В.Крылов: Катализ неметаллами, Закономерности подбора катализаторов, Химия, Ленинград 1967.
11. R.J.Kokes, A.L.Dent, Adv.Catal., 22, 1, (1972).
12. F.Boccuzzi: J.Catal., 51, 160 (1978).